



Vernis

Die Le Tonkinois Vernis Rezeptur begründet auf eine jahrhundertalte Tradition als Schutz für Holz und Metalle. Le Tonkinois, ein Produkt höchster Reinheit, wird, seit mehr als 100 Jahren nach bewährten handwerklichen Verfahren ausschließlich aus bestem Leinsamen und ein Teil pures China-holzöl beigefügt wird, ist ein Öl, das von keinem Chemieprodukt übertroffen wird.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Auf Holz und entfetteten Metallen, bildet Le Tonkinois Vernis einen dauerhaften Schutz und hat eine hohe UV- Beständigkeit. Hochwirksam auch über viele Jahre hinweg unter extremen Witterungsbedingungen. Le Tonkinois Vernis ist der perfekte Schutz für jedes Holz im Außen- und Innenbereich, bewahrt den natürlichen, warmen Charakter des Holzes für nahezu unbegrenzte Zeit, selbst unter extremen klimatischen Bedingungen. Wind und Wetter können die natürliche Schönheit des Holzes zerstören. Naturbelassene Oberflächen beeindrucken durch ihre schöne Holzmaserung, die durch Le Tonkinois noch angefeuert werden.

Verarbeitung

Verarbeitung

Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Zum Spritzen max. 5% - 10% mit Le Tonkinois Verdünnung verdünnen. Für Schleifarbeiten wie Zwischenschliff ist maximal 180er Korn ausreichend. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten.

Die Anstriche sind grundsätzlich dünn zu rollen oder zu streichen und täglich nur einen Anstrich durchführen. Besonders gut für den Denkmalpflegebereich geeignet.

Verbrauch

30 - 50 ml/m² oder 20 m²/l, je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.

Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 24 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. Begehbare Oberflächen nach 3 Tagen bei 2 - 3 Anstrichen.
--------------------	--

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte).
-------------------	--

Produkthinweise

Inhaltsstoffe	Leinöl, Tungöl, Naturharze, Isoaliphate
VOC-Sicherheitshinweis	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400g/l.
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar.
Entsorgung	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
Sicherheitshinweise	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.